



weberdeko VELVET satinato

Smalto universale all'acqua, finitura Satinata.

- Facile da applicare
- Rapida essiccazione
- Non ingiallente
- Elevata resistenza a graffi e urti

CAMPPI DI IMPIEGO

Smalto satinato all'acqua, atossico, inodore, non ingiallente per finiture sia in esterni che in interni. Particolarmente adatto ad ambienti abitati perché inodore, il prodotto si applica facilmente e non gocciola. Colorabile con sistema tintometrico **webercolorlook**.

CONSUMO

0,07 - 0,08 lt/mq per mano

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da 1 lt
Aspetto:	pasta bianca
Durata del prodotto:	18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	12-14 mq/lt per mano
Colori:	bianco/tinteggiabile

DATI TECNICI*

Massa volumica:	1,25÷1,26 kg/lt
Residuo secco:	~ 47% in peso
Viscosità (brookfield):	~ 5000-6000 mPa·s
Valore emissione VOC totale:	0

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Acqua di diluizione:	0-10 % con acqua
Tempo di attesa tra 1 ^a e 2 ^a mano:	4-6 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Rullo di pelo, pennello, airless.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite ed asciutte. Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventuali irregolarità con prodotti idonei. **Weberdeko VELVET** è adatto a tutti i tipi di supporti se opportunamente preparati : ferro, legno, muro, PVC, alluminio, lamiera zincata, rame.

APPLICAZIONE

Superfici ferrose nuove : rimuovere eventuali tracce di ruggine e grasso. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essicazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

Superfici ferrose esistenti o già vernicate : pulire accuratamente e carteggiare le vecchie mani di finitura; asportare le parti non aderenti. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essicazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

Alluminio, PVC : sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Vecchie finiture, se presenti, vanno asportate se non perfettamente aderenti. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essicazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

Lamiera Zincata : se nuova lasciare i manufatti esposti per almeno 3 mesi agli agenti atmosferici; se già stagionata o verniciata sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essicazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

Avvertenze e raccomandazioni

- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto e della tinta scelta
- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

Voce di Capitolato

Tinteggiatura di superfici quali : ferro, legno, muro, PVC, alluminio, lamiera zincata, rame con smalto satinato all'acqua (tipo **weberdeko VELVET satinato** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer, con un consumo di 0,07 - 0,08 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica:	1,25÷1,26 kg/l
Valore emissione VOC totale:	0

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.