



weberdeko classic

Idropittura traspirante per interni

- NO VOC = Qualità dell'aria
- Buona copertura

Normativa sulle emissioni di VOC dei prodotti per edilizia (Decreto 321-2011)



CAMPI DI IMPIEGO

Idropittura murale per interni a base di resine acriliche, ad alta traspirabilità, dotata di una buona copertura abbinata a buona resa e buon punto di bianco.

SUPPORTI

Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da polveri, muffe e vecchie pitture deboli o inconsistenti.

Tutti i supporti con assorbimento elevato e/o irregolare devono essere preparati con applicazione di primer **weberprim RA13** o **weberprim fondo**.

NON APPLICARE SU

- Supporti freschi o in presenza di umidità
- In esterno

CONSUMO

0,09-0,11 lt/mq per mano

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da 14 e 5 lt
Aspetto:	pasta bianca
Durata del prodotto:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	14 lt: 63 - 77 mq per due mani 5 lt: 22,5 - 27,5 mq per due mani
Colori:	bianco

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Acqua di diluizione:	20%÷35% in peso
Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano:	6-8 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Massa volumica:	1,7÷1,8 kg/lit
Residuo secco:	~ 70% in peso
Viscosità (brookfield):	~ 13000 mPa·s
Valore emissione VOC totale:	0

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Rullo di pelo, pennello.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da polveri, muffe e vecchie pitture deboli o inconsistenti.

In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con **weberklin M**.

Applicare il primer **weberprim RA13** o il fondo di preparazione **weberprim fondo (o fondo granello)**.

APPLICAZIONE

- A distanza di almeno 6 ore dall'ultima mano di primer o fondo, applicare la prima mano di **weberdeko classic** utilizzando pennello o rullo di pelo, attenendosi alle indicazioni di diluizione.
- Attendere fra una mano e l'altra la completa asciugatura, almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

Avvertenze e raccomandazioni

- Proteggere le parti da non sporcare
- Le attrezzature (pennelli, rulli e utensili per la mescolazione) devono essere puliti e ben conservati, per evitare contaminazione batterica
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

Voce di Capitolato

Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura traspirante, costituita da resine stirolo-acriliche, cariche micronizzate e additivi specifici (tipo **weberdeko CLASSIC** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer o fondo, con pennello o rullo, con un consumo di 0,09 - 0,11 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica:	1,7÷1,8 kg/lit
Valore emissione VOC totale:	0

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.