


# F.25 BAND

Nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto



## IMPERMEABILIZZANTI

### CAMPI DI APPLICAZIONE

F.25 BAND è una bandella flessibile in tessuto gommato per l'impermeabilizzazione elastica di raccordi pavimento-parete e scarichi rivestita su entrambi i lati con tessuto-non-tessuto. Da utilizzare in combinazione con impermeabilizzanti elastici acrilici o a base cementizia. Completamente impermeabile all'acqua ed al vapore, resistente ad acidi ed alcali. Grazie al rivestimento continuo in tessuto-non tessuto, le giunzioni fra diversi pezzi di bandella possono essere direttamente fatte con l'impermeabilizzante scelto. Per ambienti interni ed esterni.

Indicato per:

- Impermeabilizzazione elastica di giunti di frazionamento in terrazzi, balconi, piscine su massetti cementizi, calcestruzzo, pavimentazioni preesistenti in ceramica o pietra naturale, purché asciutti e dimensionalmente stabili. Da utilizzare in combinazione con impermeabilizzanti elastici di tipo acrilico (F.26 ELASTOGUAINA PLUS) o a base cementizia (F.72 ELASTOMALTA, F.72 ELASTOMALTA MONO).
- Impermeabilizzazione di raccordi tra pavimento e parete (giunti perimetrali) e fra pareti contigue;
- Impermeabilizzazione di zone contigue alle tubazioni (utilizzare F.25 COLLARE 200x200);
- Impermeabilizzazione angoli e spigoli nei raccordi pavimento-parete (utilizzare F.25 BAND 90° o F.25 BAND 270°);
- Impermeabilizzazione dei raccordi fra teli affiancati di F.72 BASE DRY 3 mediante incollaggio con F.72 BASE DRY ADHESIVE.

### APPLICAZIONE

Applicare sui lati degli spigoli e dei giunti di dilatazione che si devono impermeabilizzare con F.25 BAND uno strato del prodotto impermeabilizzante scelto, facendo ben aderire il nastro sull'impermeabilizzante steso, senza creare pieghe o bolle e avendo cura di far fuoriuscire del materiale dalle forature laterali.

Nel caso di applicazione in corrispondenza dei giunti di frazionamento di un massetto (ad es. nelle terrazze), F.25 BAND deve essere posato piatto a cavallo del giunto.

Le giunzioni fra i pezzi di F.25 BAND devono essere incollate con il prodotto impermeabilizzante scelto.

Una volta applicato F.25 BAND su tutti i giunti e i raccordi presenti si può quindi procedere alla posa del sistema impermeabilizzante scelto.

Tale impermeabilizzante andrà applicato in continuo su F.25 BAND, tranne quando la superficie impermeabilizzata sarà rivestita con piastrelle, rivestimenti lapidei o mosaico. In tal caso il prodotto impermeabilizzante scelto dovrà essere applicato su F.25 BAND lasciando a vista la striscia centrale (evidenziata con un tratteggio) al fine di battere il giunto che successivamente dovrà essere rispettato anche dal rivestimento.

In tutti i casi, anche quando F.25 BAND viene completamente rivestito con l'impermeabilizzante, l'eventuale armatura di rinforzo presente fra le due mani di impermeabilizzante, dovrà interrompersi sui lati di F.25 BAND, così da lasciare libero il sistema di muoversi in corrispondenza del giunto o del raccordo.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

F.25 BAND è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

## DATI TECNICI

|                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Natura                                          | Bandella gommata rivestita da entrambi i lati con tessuto-non tessuto in polipropilene |
| Larghezza                                       | 130±2 mm                                                                               |
| Peso                                            | 285 g/m <sup>2</sup>                                                                   |
| Spessore                                        | 0,68 ± 0,07 mm                                                                         |
| Allungamento a rottura (EN ISO 527-3)           | 315                                                                                    |
| Resistenza a trazione (EN ISO 527-3) (N/15 mm): | 45                                                                                     |
| Resistenza termica                              | da -30°C a +90°C                                                                       |
| Conservazione                                   | con imballo integro stoccato a temperatura ambiente e al riparo dai raggi UV           |

## AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.cercol.com](http://www.cercol.com)

## INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto CERCOL. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.cercol.com](http://www.cercol.com).

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI CERCOL.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati con tessuto-non-tessuto (tipo F.25 BAND di CERCOL S.p.A.). Su supporto pulito e asciutto, si dovrà stendere un primo strato uniforme dell'impermeabilizzante scelto, quindi posare il nastro esercitando una leggera pressione sui lati e facendo attenzione a non creare delle grinze e a non inglobare delle bolle d'aria. Si stenderà poi un secondo strato, fresco su fresco, d'impermeabilizzante, coprendo completamente il nastro. Nei giunti di controllo il nastro dovrà rimanere non rivestito nella parte centrale lungo la linea segnata sul nastro stesso. La giunzione dei nastri deve avvenire per sovrapposizione di almeno 5 cm.

### CERCOL S.p.A.

Via Valle d'Aosta, 48, 41049, Sassuolo (Modena)



+39 0536 801007



[www.cercol.com](http://www.cercol.com)



[info@cercol.it](mailto:info@cercol.it)

60027 - 03/2025 (IT)



Adesivi e prodotti speciali per l'edilizia