



F.15/L Fugolat

Lattice sintetico per l'additivazione di fuganti cementizi in totale o parziale sostituzione dell'acqua di impasto. Limita l'assorbimento delle fughe e conferisce maggiore compattezza, deformabilità, resistenza all'abrasione ed al calpestio.

Pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.

USO PROFESSIONALE

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Stuccatura di fughe in facciate esterne, terrazzi, balconi, piscine;
- stuccatura di pavimenti soggetti a traffico intenso;
- rifacimento di stuccature eseguire in modo errato;
- stuccatura di pavimenti posati su fondi soggetti a vibrazioni tipo compensato, legno, compensato marino, fenolico, multistrato, ecc..
- stuccatura di piastrelle preincise in genere;
- stuccatura di pavimenti e rivestimenti soggetti a frequente lavaggio (es. mense, spogliatoi di palestre ed impianti sportivi ecc...);
- stuccatura di pavimenti in pietra naturale da levigare in opera.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare come additivo per aumentare le reistenze ad agenti chimici aggressivi;
- non utilizzare su superfici particolarmente porose o molto rugose. Eseguire preventivamente una prova di pulibilità.
- Non utilizzare al posto di sigillanti elastici per giunti di dilatazione;
- non utilizzare impasti troppo fluidi per evitare l'affioramento di prodotto che potrebbe dar luogo a variazioni di colore;
- le superfici da stuccare devono essere asciutte così come l'adesivo sottostante.

AVVERTENZE | Conservare e utilizzare a temperature superiori a + 5°C, proteggere dal gelo durante il trasporto.

VERIFICA DELLE SUPERFICI

Controllare che le piastrelle siano correttamente posate e le fughe ben allineate. La malta di posa o l'adesivo dovrà essere asciutto (verificare le indicazioni relative al prodotto utilizzato); lo spazio da sigillare dovrà essere di profondità uniforme e privo di polvere, parti friabili o incoerenti. È buona norma togliere eventuali distanziatori (crocette) e residui di adesivo o cemento, per evitare efflorescenze e differenze di tonalità.

APPLICAZIONE

Stendere l'impasto muovendo la spatola di gomma F.91/8 diagonalmente rispetto alle fughe, che devono essere riempite per tutta la loro profondità; attendere che la superficie dello stucco diventi opaca ed iniziare la pulizia.

CONSUMO

Variabile in funzione del fugante utilizzato.

PULIZIA | Lavare le mani e le attrezzature con acqua prima della presa. In seguito utilizzare F.80 CERNET (detergente acido), puro o diluito con acqua oppure agire meccanicamente.

CONFEZIONI | Taniche da 5 kg su pallets.
Bottiglie da 1 kg in scatole da 12 pz.

**ISTRUZIONI
DI SICUREZZA PER
LA PREPARAZIONE E
LA MESSA IN OPERA** | F.15/L FUGOLAT non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.
Per ulteriori e complete informazioni si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Natura	Lattice bianco
Pericolosità	Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica	1,0 g/cm ³
pH	10
Viscosità di Brookfield (mPa*s)	15
Rapporto di impasto	F.15 Cerstuc fine: 35% F.15 Edilstuc: 22%
pH impasto con fugante cementizio	≥ 12
*Durata impasto	≥ 60 min.
Temperatura d'applicazione	da +5°C a +35°C
*Transitabilità	24 ore
*Indurimento finale	7-10 giorni
Resistenza agli acidi	Buona se a pH ≥ 3
Resistenza termica	da -30°C a +90°C
Conservazione	24 mesi con imballo integro in locali asciutti

TEMPO DI CONSERVAZIONE

**Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio

La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l'uso di queste indicazioni.

Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.



CERCOL S.p.A.

41049 Sassuolo (MO), ITALY . Via Valle d'Aosta, 48
Tel. +39 0536 801007 . Fax +39 0536 804860 .
Fax Uff. tecnici e commerciali +39 0536 808830
www.cercol.com . info@cercol.it

www.cercol.com

H Cercol
Adesivi e prodotti speciali per l'edilizia