

EN 15368 HB 3,0

Legante idraulico per applicazioni non strutturali

Stabilimento di Caravate (VA)

Confezionamento: sfuso e sacco



Legante dotato di:

- certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica 0970-CPR-0054/CE/FPC12 alla EN 15368
- documento di valutazione 0004/CR/14 ai sensi del D.M. 10/05/2004 e del D.M. 17/02/2005 (Cr VI idrosolubile ≤ 2 ppm)

Caratteristiche chimiche

	media	limite	metodo
Solfati (SO_3)	1,1 %	$\leq 3,0 \%$	EN 196-2

Caratteristiche fisiche

	media	limite	metodo
Tempo di inizio presa	3 ore e 30 min.	≥ 60 min	EN 413-2
Stabilità	0 mm	≤ 10 mm	EN 196-3
Peso specifico	2,85 g/cm³		EN 196-6
Blaine	5000 cm²/g		EN 196-6
Residuo a 90 μm	7 %	$\leq 15 \%$	EN 196-6
Ritenzione d'acqua	90 %	$\geq 80 \%$	EN 413-2
Contenuto d'aria	14 %	≥ 6 e $\leq 20 \%$	EN 413-2

Resistenze meccaniche alla compressione

	media	limite	metodo
Resistenza a 7 giorni	4 MPa		EN 196-1
Resistenza a 28 giorni	6 MPa	$\geq 3,0$ e $\leq 15,0$ MPa	EN 196-1

Note

- 1) Scheda tecnica emessa dall'Assicurazione Qualità in base a quanto stabilito dalle procedure aziendali ed utilizzando i risultati di prova ottenuti dal Laboratorio di Stabilimento.
- 2) I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi della produzione annuale. Nel caso di nuovi prodotti i valori medi indicativi sono relativi al periodo di produzione effettivamente disponibile.
- 3) La scheda tecnica viene revisionata con frequenza almeno annuale, l'ultima revisione della scheda tecnica può essere richiesta al Tech Center.
- 4) Per informazioni tecnico-commerciali: **+39 075 924 00 24** assistenzaclienti@colacem.it