



F.61 Rasofin

Rasante calce/cemento extra bianco traspirante per la finitura liscia di intonaci e calcestruzzo. È caratterizzato da un'ottima stendibilità e lavorabilità che ne facilita l'applicazione su intonaci di sottofondo, tradizionali, premiscelati, freschi o stagionati. Spessori fino a 3 mm per mano. Granulometria massima: 0,2 mm.

Conforme alla normativa EN 998-1 in classe CS IV-Wc0. Interni ed esterni.

USO PROFESSIONALE



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Regolarizzazione e lisciatura di intonaci preesistenti dopo esecuzione di tracce, scassi, rimozione battiscopa, zoccolature etc;
- Lisciatura di intonaci di qualsiasi natura e cartongesso;
- Riparazione e lisciatura di intonaci fessurati;
- Regolarizzazione e lisciatura di calcestruzzo faccia a vista;
- Lisciatura di vecchie pareti Pitturate con pitture tempere a base acqua (purché perfettamente aderenti).

AVVERTENZE

- L'aggiunta di acqua in eccesso peggiora le resistenze meccaniche e provoca maggiori ritiri, crepe, fessurazioni, distacchi.
- Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive;
- Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia a far presa;
- Non aggiungere cemento, inerti, additivi all'impasto.

SUPPORTI

- I supporti devono essere preparati per garantire un'adesione ottimale. Asportare tracce di oli, disarmanti, ruggine, sporco in genere, parti incoerenti o prive di consistenza mediante scalpellatura, spazzolatura, sabbiatura, idrolavaggio.
- Su sottofondi a base gesso e cartongesso applicare preliminarmente il primer F.28/G APPRETTO.
- Nelle applicazioni su supporti particolarmente difficili, molto polverosi o poco consistenti, applicare almeno 2 ore prima F.28/G APPRETTO.
- Su supporti a base calce e/o cemento sufficientemente coesi è sufficiente bagnare il sottofondo con acqua senza saturarlo.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Impastare con acqua pulita. Aggiungere lentamente la polvere all'acqua miscelando con trapano munito di elica mescolatrice fino ad ottenere una malta cremosa, omogenea e priva di grumi.

APPLICAZIONE

Appicare la malta con spatola liscia. Stendere una prima mano a zero e successivamente applicare lo spessore desiderato fino ad un massimo di 3 mm per mano. Se previsto, carteggiare dopo almeno 24 ore. Nei periodi caldi mantenere umida la superficie per almeno 24 ore.

CONSUMO

Ca. 1,3 Kg/m² per mm di spessore.

PULIZIA

Con acqua prima della presa. Dopo l'indurimento procedere meccanicamente con l'ausilio del detergente acido F.80 CERNET puro o diluito in acqua.

CONFEZIONI

Sacchetti in alupack da 5 kg in scatole da 20 kg.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

F.61 RASOFIN contiene cemento, che a contatto con sudore o altri fluidi del corpo produce una reazione alcalina irritante. Usare guanti e occhiali protettivi. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di sicurezza.



DATI TECNICI

Aspetto	Polvere fine
Granulometria	Max 0,2 mm
Temperatura d'applicazione	da +5°C a +35°C
Rapporto di impasto	40%
Massa volumica dell'impasto	1800 Kg/m ³
*Durata dell'impasto	≥ 60 min.
Spessore massimo per mano	3 mm
*Tempo di attesa per carteggiatura	Almeno 24 ore
*Tempo di attesa prima della seconda mano	Almeno 2 ore
*Tempo di attesa per pitturazione o posa rivestimenti	3-7 giorni in funzione dello spessore
EMICODE	EC1^{PLUS} - bassissima emissione
Conservazione	24 mesi con imballo integro in locali asciutti
PRODOTTO CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DEL REG. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – AII. XVII, Voce 47	

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione	Classe CS IV (≥ 6,0 MPa)
Adesione	≥ 1,0 N/mm ²
Massa volumica della malta indurita	1500 kg/m ³
Permeabilità al vapor d'acqua	μ ≤ 20
Assorbimento d'acqua capillare	Categoria W _c O (> 0,4 kg/m ² ·min ^{-0,5})
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza termica	da -30°C a +90°C

VOCE DI CAPITOLATO

La finitura liscia di superfici verticali in calcestruzzo o intonaco dovrà essere effettuata utilizzando un rasante calce/cemento traspirante extra bianco, conforme alla normativa EN 998-1 in classe CS IV – Wc0, tipo F.61 RASOFIN di CERCOL S.p.A, da applicare in spessore massimo pari a 3 mm per mano.

La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l'uso di queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

www.cercol.com



CERCOL S.p.A.
41049 Sassuolo (MO), ITALY . Via Valle d'Aosta, 48
Tel. +39 0536 801007 . Fax +39 0536 804860 .
Fax Uff. tecnici e commerciali +39 0536 808830
www.cercol.com . info@cercol.it



Adesivi e prodotti speciali per l'edilizia